

ANTIALGIN

OPŠTI PODACI	Antialgin je jednokomponento antivegetativno sredstvo bazirano na sintetičkim smolama.
UPOTREBA	Zbog velikog sadržaja bakar oksida i drugih otrovnih materija Antialgin koristi se kao antivegetativno sredstvo za zaštitu brodova u rečnom i pomorskom saobraćaju.
TEHNIČKI PODACI	<p>Tip veziva: Sintetičke smole Gustina: 1,80-1,90/cm³ % čvrste materije- zapreminski : 48% % čvrste materije- težinski: 75% Izdašnost: 6,5 m²/kg za 40 mikrometara Teorijska potrošnja: 0,155 kg/ m² za 40 mikrometara Optimalna debljina suvog filma: 40 mikrometara Sušenje: na vazduhu (temp. 15-20°C, relativna vlažnost max 70%) Suvo na prašinu: za 2 časa Suvo na dodir: 6 časova Međuslojni interval: Preko Silcarene max 24 časa preko Epoksi katrana 36^h Viskozitet u stanju isporuke: 18"/ D8/ 20° DIN 53211 Temperatura nanošenja: od +0°C do +35°C</p>
OSOBINE SUVOG FILMA	Izgled: Mat
RASPOLOŽIVE NIJANSE	Crveno-smeđa, plava, siva, bela..
PRIPREMA POVRŠINE	Nanosi se preko Epoksi katrana, ili Silcarene HB.
PODACI O PRIMENI	<p>Faktor konverzije: vlažni /suvi film:2,0 NANOŠENJE: četkom, valjkom špricom, airless uređajem, prečnik dizne 0,021" do 0,026", izlazni pritisak 110 – 140 atm. RAZREĐENJE: pneumatski špric- max 15% ; airless uređaj- max 10% četka, valjak, max 5%</p>
PAKOVANJE	1 kg; 1,5kg;
LAGEROVANJE	12 meseci pod normalnim uslovima skladištenja . Ne pravi se želatinasta masa.
RAZREĐIVAČ	5220 Pakovanje: 20 lit; 200 lit. Tačka paljena 25°C
MERE PREDOSTROŽNOSTI	<p>JUS Z.CO.007 - Grupa IC JUS.N. S8.003-T₁ JUS Z.CO.003 - Klasa B JUS Z.CO.005 - Fx III B Fu (JUS Z.CO.012) zapaljivost 2 zdravlje 3 reaktivnost 0</p>